



weberbase designputs vit

- Pumpbart

Om produkten

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och vitcement, polymertillsats och välgraderad dolomit och natursand som ballast. Pumpbart.

Användningsområde

Används som putsbruk på lättbetong.

Underlag

Används som putsbruk i värtrum tillsammans med therm 397 glasfibernät samt som finputsbruk i fasadsystem EF.

Typ av underlag

- Betong
- Block
- Mineraliskt underlag
- Puts
- Tegel

Bra att veta

Blandat bruk måste användas inom två timmar eftersom bindemedlet är KC baserat.

Förbehandling

Underlaget skall vara torrt, fast, rent och damm-fritt.

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3-4min eller maskinvisp. Genomströmningsblandare eller modul-K kan användas.

Användning

Designputs dras på för hand eller sprutas. Designputs påföres som en tvåskiktsbehandling med glasfiberväv som armering. Armeringsnätet läggs i det första skiktet av 5-7mm designputs vit. Andra skiktet påföres tidigast dagen efter i ett lager om 3-4mm. Filtning av andra skiktet görs när bruket härdat tillräckligt.

Efterbehandling

Vid putsning med designputs vit fodras ingen eftervattning.

Produktspecifikation

Materialåtgång	20 kg/10mm/m²
Vattenbehov	4-5lit
Bindemedel	Kalk och cement
Ballast	Natursand 1mm
Fiberförstärkt	Nej
Tryckhållfasthetsklass	CS III (tidigare bruksklass B)
Tryckhållfasthet 28 dygn	6 MPa
Lufthalt	Ca 20%
Lagring	Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplatsMax 12 månader från tillverkningsdag
Förpackning	20 kg säck 1000 kg storsäck

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200875377	weberbase designputs vit, 20 kg säck
5200786973	weberbase designputs vit, 1000 kg storsäck

Observera

Putsning får inte ske då risk för temp. under +5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.