

LIP

Siliconhartspuds

Färdigblandad, hållbar siliconhartspuds för fasader eller liknande



- ▶ Ej brännbar
- ▶ Kulörbeständig
- ▶ Hög elasticitet
- ▶ Sprutbar
- ▶ Hög slitstyrka
- ▶ Lätt bearbetad
- ▶ Diffusionsöppen
- ▶ Vattenavvisande
- ▶ Lättrengörig yta
- ▶ Alg-/mögelresistent

LIP Siliconhartsputs

2014-12-08

Användningsområde

LIP Siliconhartsputs används som infärgad slutputs på LIP 350 Universalputs eller LIP 360 Lätt Fiberputs beroende på val av konstruktion.

Underlag

Underlaget ska vara torrt, fast och fritt från damm, smuts, olja, fett, alger och andra skiljeämnen och vara fullt uthärdat och fritt från restfukt. Eventuell restfukt kan medföra färgskillnader. Används endast på lodräta ytor.

Förbehandling

Den väl rengjorda ytan ska grundas med LIP Putsgrund som appliceras med roller eller pensel.

Bruksanvisning

LIP Siliconhartsputs omröres/blandas med en omrörare med lågt varvtal, tills man får en jämn, homogen massa. Vid behov kan LIP Siliconhartsputs förtunnas med 1 % vatten. Vid infärgad puts ska inget extra vatten tillsättas. Avsluta putsarbeten vid normala avgränsningar och använd puts från samma tillverkning för att undvika synbara färgskillnader. LIP Siliconhartsputs kan appliceras både maskinellt och manuellt.

Rengöring

Verktyg och händer rengörs, helst med varmt vatten direkt efter användning.

Materialåtgång

Ca 2-2,5 kg/m²

Emballage

25 kg plasthink

Hänvisning

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Arbetstemperatur	Min. +5°C - +30°C
Arbetsförhållande	Undvik direkt solljus, stark vind samt hög luftfuktighet
Kornstorlek	1,5 mm
Lagtjocklek	1-4 mm beroende på val av struktur
Torktid	Ca 48 timmar vid 18°C och 65 % relativ fuktighet
Lagring	12 månader efter produktionsdatum
Densitet	1,8 kg/liter
pH värde	8
Glans	Matt
Ånggenomgångsmotstånd	
SD(μ) (EN ISO 7783-2)	Ca 0,1
Permeabilitet/ Genomtränglighet (EN ISO 1062-3)	w<0,08 kg/m ² h0,5

Färg

Som standard vit, kan fås i de flesta NCS-kulörer

Allmänt

LIP- produkter kontrolleras internt och externt årligen för att möta branschens krav.

Vi garanterar att produkterna är felfria.

Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa.

För ytterligare information se www.lip.dk eller kontakta LIP Sverige AB, tfn.:08 25 00 70

LIP när man bygger på kvalitet!

SVERIGE AB

Korgvidegränd 1-3, 162 44 Vällingby

Tel. 08-25 00 70, fax: 08-25 00 71, www.lip.dk

Återförsäljare: