



webercal 249 kulturkalkfärg

- ren kalkfärg

Om produkten

Fabrikstillverkad mineralisk putsfärg baserad på torrsläckt kalk med fingeraderad vit dolomit som ballast. Traditionell och beprövad putsfärg.

Användningsområde

Cal 249 Kulturkalkfärg är avsedd för avfärgning av kalkputsade fasader. Speciellt lämplig för renovering av äldre fasader, tex K-märkta byggnader. Underlaget ska bestå av kalkbruk.

Underlag

Används på mineraliska underlag av kalkputs.

Typ av underlag

- Mineraliskt underlag
- Puts

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Bra att veta

För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid förfuktas och ställningen alltid täckas in. Regntak ska alltid användas.

Förbehandling

Vid renovering rengör underlaget noga med skonsam vät-blåstring alt högtryckstvätt med stålborstning beroende på underlagets beskaffenhet. Underlaget ska ha en enhetlig struktur och jämn sugning. Förvattna underlaget innan penselstrykningen eller sprutningen påbörjas.

Blandning

Tillsätt till en burk färg ytterligare ca 2 l vatten under kraftig omröring 3 - 4 min med brukspropeller eller vispörsedd handbormaskin. Vid målning av större ytor bör flera satser iordningställas samtidigt och blandas i ett större kärl försett med omrörare. Håll konstant vattenmängd och samma blandningstid från sats till sats

Användning

Cal 249 kulturkalkfärg påføres när underlaget har torkat. Underlagets sugning ska vara jämn. Kulturkalkfärgen påføres i två skikt genom penselstrykning. Låt färgen torka ordentligt mellan strykningarna. Rör upp färgen under arbetets gång.

Produktspecifikation

Materialåtgång	ca 0,7 kg/m ² vid 2 strykningar på slät puts
Vattenbehov	Ca 2 L per burk
Bindemedel	Luftkalk (K)
Ballast	Krossad dolomit 0-0,25 mm
Tillsatser	Pigment: Oorganiska, kalk- och ljusakta
Lagring	Lagringstid minst 24 mån i plast hink med lock, förvaras frostfritt.
Förpackning	15 kg burk

Det är viktigt att strykningarna sker i tunna skikt. Vid mättade nyanser kan det fodras en tredje behandling. Undvik skarvar i fasaden.

Efterbehandling

Håll putsfärgen fuktig minst 3 dygn. Använd slang med fin-spridarmunstycke. Vattnet skall "dimmas" på. Spola inte så att vatten rinner längs fasaden.

Observera

Applicering får inte ske då risk för temp. under +5 C föreligger utan att vidta vinteråtgärder. Kalkutfällningar kan inträffa om fasaden utsätts för kraftigt regn efter färdigställande. Dessa vita utfällningar kan markant missfärga fasaderna. Detta är ett estetiskt problem och har ingenting med putsens hållfasthet och livslängd att göra.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.