

# Betokontakt

Primer

Grundning för gipsputs

02/2021



## EGENSKAPER

- Färdigblandad
- Bra vidhäftning
- Låga emissioner
- För icke sugande underlag

Produkt data	
Materialtyp	Färdigblandad primer
Konsistens	Färdigmixad trögflytande blandning
Arbetstemperatur	Rums- och underlagstemperatur ska ej understiga +5°C
Applicering	Med roller eller med maskin
Torktid	min. 12h vid +20 °C och RF 65%
Densitet	1,4 kg/m <sup>3</sup>
Rengöring	Rengör verktyg direkt efter användning med vatten
pH-värde	ca 8-9
Färg	Efter torkning rosa
Kvalitet	Det finns ingen harmoniserad standard, dock är produkten är föremål för kontinuerlig fabrikskontroll.
Lagring	18 månader i oöppnad förpackning. Lagras i en sval och frostfri miljö (+5 °C till +25 °C) och ej i direkt solljus.
Förpackning	Plasthink 5kg och 20kg
Åtgång	ca 0,225 kg/m <sup>2</sup>

## ARBETSANVISNING

### Underlag vid grundning/primning

Underlaget ska vara rent och torrt, fritt från lösa delar. Primern får ej användas om temperaturen understiger + 5°C. Dessutom måste underlaget vara fritt från damm, fritt från skräp, olja, fett, frigöringsmedel för gjutning, härdare av betong, föroreningar mm.

### Applicering/montering

Rör om innehållet ordentligt före applicering. Betokontakt är färdigblandat och appliceras utspädd och jämnt på hela ytan med en roller. Rengör verktygen direkt efter användning med vatten. Avlägsna föroreningar av Betokontakt (stänk eller liknande) på förorenade ytor med vatten. Torkat material kan avlägsnas med varmt vatten med en fuktig torkduk eller liknande.

### Torkning

Vänta med efterföljande arbete tills Betokontakt har torkat helt (minst 12 timmar vid +20 °C och 65% relativ fuktighet). Längre torktider beror på temperatur och luftfuktighet. Bra ventilation minskar torktiderna. Tiden efter torkning av Betokontakt och påbörjande av det efterföljande arbetet bör hållas som kort som möjligt för att undvika att damm lägger sig på ytor

## PRODUKTBESKRIVNING

Betokontakt används för grundning/primning inomhus på icke sugande underlag eller dåligt sugande underlag som ska beläggas med gipsputs, t ex på slät betong, gipsskivor. Fungerar tillsammans med t ex MP 75 Leicht, Perfix, Rotband.

## MILJÖ

Registrerad i BASTA.  
Bedömd i Sundahus och Byggarvbedömningen.

Återvinning enligt anvisningar på knaufdanogips.se.

Avfallskod 080120

## SÄKERHETSANVISNING

Se aktuellt säkerhetsdatablad på knaufdanogips.se

044 28 78 00 | Hamnen, 296 80 Åhus

Teknisk support: 044 28 78 22 | support@knauf.se

Knauf Danogips GmbH reserverar sig för ändringar och eventuella feltryck.



Innervägg

**KNAUF**DANOIGIPS

knaufdanogips.se