

# SikaDammbindare

## Betongytförstärkare

### Användning

#### Beskrivning

SikaDammbindare är färglös, baserad på natriumsilikater och levereras färdig att användas. SikaDammbindare reagerar kemiskt genom att bilda en hård, dammfri yta. SikaDammbindare kan inte förbättra dålig och nedsliten betong.

#### Användning

SikaDammbindare används effektivt och ekonomisk på såväl nya som gamla betongytor. Kan inte användas på natursten, klinker eller liknande. Lämpliga områden att använda dammbindare på är garagegolv, industrilokaler, lagergolv, utställningshallar etc.

### Tekniska Data

#### Densitet

1,1 kg/dm<sup>3</sup>

#### pH-värde

12

#### Torrhalt

12 %

#### Förpackning

Dunk 20 kg och Fat 220 kg

#### Lagringstid

1 år vid obruten originalförpackning samt frostfri lagring.

### Bruksanvisning

#### Förbehandling

Ytor som skall behandlas måste vara rena, torra och fria från olja, fett och lösa partiklar. Betongen bör vara minst 21 dygn gammal innan SikaDammbindare påföres.

#### Applicering

SikaDammbindare omröres och är därefter färdigt för att användas. Påför SikaDammbindare på ytan med hjälp av en mjuk borste eller en bred pensel. För att säkerställa en maximal djupverkan, arbetas SikaDammbindare grundligt in i ytan. Vanligtvis är 1 behandling tillräcklig, i vissa fall kan dock 2 behandlingar vara att föredra. Vänta i 24 timmar mellan behandlingarna.  
1 dygn efter den avslutande behandlingen bör golvet tvättas med rent vatten.

#### Åtgång

Beroende på ytans struktur: Ca. 0,15 - 0,25 kg/m<sup>2</sup>/behandling.

#### Observera

Det får inte finnas "sjöar" av SikaDammbindare på betongen, då detta senare kan förorsaka vita missfärgningar. SikaDammbindare reagerar kemiskt med glas (glasögon etc), varför försiktighet tillrådes. Vid kontakt med glas, bör det omgående tvättas av med ljummet såpvatten.

### Hälsa & Miljö

#### Hälsa & Miljö

Se separat säkerhetsdatablad.

#### Lagstiftning

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.sika.se](http://www.sika.se).



Sika Sverige AB  
Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE-163 08 Spånga  
Sverige

Tel. +46 8 621 89 00  
Fax +46 8 621 89 89  
[www.sika.se](http://www.sika.se)

