

Protex® Ångspärr



Beskrivning

En stark och robust ångspärr, som uppfyller de nyaste kraven på PE-folie.
Vid användning på golv skall det säkras att byggfolien inte monteras på sten, grus eller andra ojämnheter, som riskerar att perforera folien.
Klammer och andra fästelement måste vara av en kvalitet som inte rostar när de utsätts för fukt.
Alla skarvar ska tejpas och pressas med spackel, och där membranet trycks med klammer. Fast underlag måste etableras under alla tejpade skarvar.

Förvaring

Byggfolien förvaras i emballagen innan användning.
Ångspärren får inte förvaras i direkt solljus eller vid temperaturer över 35° C i längre perioder.
Folien är behandlad mot UV-strålning under byggperioden. Ångspärren får inte utsättas för lösningsmedel.

Fördelar

- 100% tät skarv mellan tak och vägg
- Lättvikt - enkel att hantera
- Spårbar
- Åldringsbeständighet 50 år
- Överlägg 50 mm

Art. Nr	904400012083	904400012083
Rullstorlek	2,7 x 25 m	2,7 x 25 m
Tjocklek	0.12 mm	0.20 mm
Enhet	Rulle	Rulle
Kolli	1 rulle	1 rulle
Pall	98 rullar	50 rullar
EAN	5704925008480	5704925008473

Test, 0.12 mm	Testmetod	Produkt
Brand	EN 13501-1	Klass F
SD-värde		79 m
Styrka/50 mm	ISO 527-3	32,9 / 32,6 N
Rivhållfasthet	EN 12310-1	75/75 N
Vikt		110 g/m ²

Test, 0.20 mm	Testmetod	Produkt
Brand	EN 13501-1	Klass F
SD-värde		111 m
Styrka/50 mm	EN 12311-2	191/174 N
Rivhållfasthet	EN 12310-1	91/97 N
Vikt		190 g/m ²

Användning		
Registrerad	BYGGVARU BEDÖMNINGEN™	BVB nr. 106038

