

JOTUN Häftgrund Universal

JOTUN Heftgrunning Universal

Produktbeskrivning

Typ

Vattenburen, mycket luktsvag, vit, akrylgrundning för inomhusbruk.

Egenskaper och fördelar

Enkel att applicera och torkar snabbt. Lätt att slipa. Produkten har god vidhäftning och fyller bra. Säkrar ett bra underlag för slutstrykningen.

Användningsområde

För underlag inomhus där det är svårt att få god vidhäftning t. ex. tidigare målade blanka ytor och trä. Utgör ett bra underlag för spackel. Produkten skall inte användas på väggspackel/skarvspackel.

Produktdata

Emballagestorlek	0,75 L (innehåll 0,68 L) , 3 L (innehåll 2,7 L) och 10 L (innehåll 9 L)
Brytning	Upp till 10 % med Jotun Multicolor brytpastor.
Kulör	Vit. Kan brytas över Jotun Multicolor till ljusa kulörer enligt A-bas recept.
Glans	4 matt
Generisk typ	Akryl.
Volymtorrhalt	36 ± 2 volym% ca..
Litervikt	1.44
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/g): 30 g/l. Produkten innehåller max 15 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Produkten är färdig att använda. Rör om noga innan användning.

Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel, ruller eller spruta. Påföres jämnt och fylligt. Arbeta snabbt och strukturerat. Undvik att gå tillbaka i halvtorr färg. Karmar, lister och andra mindre detaljer målas enklast med pensel. Vid målning på större ytor som t ex. spegeldörrar kan produkten med fördel appliceras med ruller. Önskas en jämnare yta kan man eventuellt eftersläta med en fördrivare.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter	0,53 mm (0.021")
Sprutvinkel	65–80°
Färgtryck	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Rengöring av verktyg

Vatten och **JOTUN Penseltvätt**.

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad:	8 - 10	100 - 125	36 - 45

Förhållanden under applicering

Underlagets och luftens temperatur skall minst vara +10 °C. Sörj för god luftväxling i samband med målningsarbetet.

Torktider

Torktiden påverkas av ändrad temperatur, luftfuktighet och filmtjocklek.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Torr för beröring	1 t
Övermålningsbar efter	2 t

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt.
Tvätta med **JOTUN Special målar tvätt** (1:20).
Alla ytor mattslipas och slipdammet avlägsnas.

Grundning

1 x **JOTUN Häftgrund Universal**.

Underlag där det finns risk för genomblödningar från kvist, nikotin, gulnad panel osv. grundas med 2 strykningar **JOTUN Kvist- och spärrgrundning**.

Slutstrykning

Måla över med lämplig produkt ur Jotuns interiörsortiment.

Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra vid spill. **JOTUN Special wipes** är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Underhåll

Skall övermålas inom snar framtid. Därför inget behov för tvätt/renhållning.

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Avfallshantering



Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.