

Yunik Golvfärg



Produktdatablad

Beskrivning:	Halvblank oljebaserad golvfärg. Mycket robust, slitstark och fukttålig. God utflytningsförmåga. Smutsavvisande och lätt att rengöra. Alkydfärger gulnar i mörka utrymmen.
Användning:	Lämplig till betong- och trägolv inomhus. Kan även användas utomhus på övertäckta altan- och terrassgolv. Ej lämplig på färsk betong, eller på golv som är utsatta för tillskjutande markfukt.
Gör så här:	<ul style="list-style-type: none">• Underlaget skall vara torrt, rent och fast, samt fritt från olja, fett, vax, kalk och tvålorester• Ev. betonghud avlägsnas genom diamantslipning• Grundmåla sugande betongunderlag med förankringsgrund• Trægolv grundmålas med trägrund• Rengör tidigare målade ytor med målartvätt• Appliceras 2 gånger med pensel eller korthårig roller. Späd ev. första strykningen med max 10% alifatnafta (lägaromatisk lacknafta)• Sörj för god luftväxling och ventilation
Tekniska data:	
Glans:	halvblank, 40
Densitet:	1,12 kg/l
Torrhalt:	ca. 64 % vikt
Sträckförmåga:	8-10 l/m ² /strykning
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Dammtorr: 4 timmar Övermålningsbar: 12 timmar - Vid övermålning efter 3 dygn krävs mattslipning Genomhärdad: Flera dygn
Förtunning:	Max 10% alifatnafta (lägaromatisk lacknafta)
Rengöring av verktyg:	Lacknafta
Förvaring:	Svalt, frostfritt och väl försluten
Miljöinformation:	Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal återvinningsstation.
Tips och goda råd	Första veckan bör hänsyn tas till det nymålade golvet. Rengöring med vatten skall undvikas.

Juni 2011

DAY-system ab
Grönkullen, SE-517 33 Bollebygd
Tel. 033-700 26 00 - Fax. 033-700 26 10
www.day-system.com