

TRESTJERNER GOLVLACK OLJEBASERAD

Produkttyp:

TreStjerner Golvlack Oljebaserad är en snabbtorkande polyuretanförstärkt alkydlack av hög kvalitet som tål höga belastningar och ger ett ljust och vackert resultat. Lacken innehåller ett aktivt ljusfilter som hämmar gulning av träet och motverkar nedbrytning av lacken. TreStjerner Golvlack Oljebaserad är mycket reptålig och har god vatten- och kemikaliebeständighet. Lacken är luktsvag.

Användningsområden:

TreStjerner Golvlack Oljebaserad används inomhus och utomhus på både nya, obehandlade och tidigare lackade ytor. Rekommenderas på trägolv, parkett och kork. Speciellt lämplig till golv med belastning, trappor, köksbänkar och möbler samt till ytor som skall klarlackas i våtrum. Utomhus står TreStjerner Golvlack Oljebaserad emot fukt och solljus väldigt bra och kan därför användas till trädetaljer och dörrar. TreStjerner Golvlack Oljebaserad kan även användas till träbåtar.

Tekniska data:

Förbehandling:

Alla underlag skall först rengöras med TreStjerner Golvrengöring. Tidigare lackade ytor mattslipas därefter med slippapper nr.150-180. Träet skall vara rent och torrt. Använd slipmaskin för att säkra jämn och nogggran nedmattning. Var noga med slipningen mellan stavarna för att undvika uppsprickning (avflagnig). Dammsug och torka därefter ytan med en luddfri (mikrofiber) trasa.

Bruksanvisning:

Rör om noga före och under användning. Applicera klarlacken med golvlackpensel eller rulle. Nytt obehandlat trä appliceras min. 3 strykningar. Tidigare lackade ytor min. 2 strykningar. Kork och porösa underlag min. 5 strykningar. På obehandlat trä förtunnas första strykningen med 10% lacknafta. Eventuell fiberresning slipas lätt ned med slippapper nr. 180. För att säkra god vidhäftning rekommenderas lätt mattslipning mellan strykningarna.

Appliceringsmetod:

Lackpensel eller lackrulle. Applicering med spruta skall utföras av yrkekunnig.

Rekommenderad förbrukning:

10–12 m²/lit. per strykning.

Rekommenderad skiktjocklek (torr):

30-40 µm per strykning

Viskositet:

50-55 sek. (DIN-Cup 4)

Litervikt:

0,89

Volymtorrhalt (%)

Ca. 37

Torktider (23 °C, 50 % R.H.):

Överlackningsbar: Min 8 timmar
Brukstor: Ca. 10 timmar
Undvik hög belastning den första veckan efter lackning. Genomhärdad efter 4 veckor.

Glans (v/60°)

Silkematt: 18-25
Halvblank: 55-65
Blank: 88-95

Data för högtrycksspruta:

Munstycke: 0,013"
Sprutvinkel: Upp till 80°

Förtunning / rengöring:	Arbetstryck: Min 150 kg/cm ² Scanox Lacknafta. Lackverktyg rengörs i lacknafta.
Emballage:	0,75L och 3L. Bör inte tillsättas brytpasta.
Avfallshantering:	Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen tex med penseltvätt. Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.
Anmärkningar:	Lägre temperatur, högre luftfuktighet och förbrukning utöver rekommenderad mängd förlänger torktiden och tiden för överlackning. Sörj för god luftväxling. På tidigare fabrikslackad parkett rekommenderas provstrykning på mindre yta för att kontrollera vidhäftningen till underlaget. Nåtmassa i skeppsgolv kan påverka lackens torktid. Gör en provstrykning på en liten yta. Emballage med olika produktionsnummer skall blandas före användning.
Ytterligare information:	Det är utarbetat säkerhetsdatablad för produkten.
Revisionsdatum:	EU-gränsvärde för produkten (kat A/i): 500g/l (2010) Produkten innehåller max 500 g/l VOC. 2018-08-02 (enl. NO 2018-06-19)