
TRESTJERNER GOLVLACK VATTENBUREN

Produkttyp och egenskaper:

TreStjerner Golvlack Vattenburen är en högkvalitativ, vattenburen, akryl-/polyuretanlack för trä och parkett. Lacken har en mycket god slitstyrka och god kemikaliebeständighet. Lacken är snabbtorkande och luktsvag. TreStjerner Golvlack Vattenburen ger ett ljusst utseende på ljusa träslag och ger en fin lyster på mörka träslag.

Användningsområden:

Golv och trappor i trä och parkett samt möbler. Används på tidigare obehandlade, lackade, oljade och lutade ytor.

Förbehandling:

Alla underlag skall först tvättas med TreStjerner Golvrengöring. Tidigare lackade och fabrikslackade ytor mattslipas därefter med slippapper nr. 150–180. Använd slipmaskin för att säkra jämn och noggrann nedmattning. Dammsug och torka därefter ytan med en mikrofiber trasa för golv.

Applicering/bruksanvisning:

Rör om lacken noggrant före och under användning. Underlaget skall vara torrt. Applicera lacken med golvlackpensel eller lackrulle. Fördela lacken jämnt och fylligt i brädornas längdriktning.

Arbeta snabbt och effektivt för att undvika att komma tillbaka i halvtorr lack.

Nya och obehandlade golv appliceras 3 strykningar TreStjerner Golvlack Vattenburen. Tidigare lackade golv appliceras 2 strykningar. På tidigare oljade golv appliceras 2 strykningar.

OBS! På tidigare oljade golv bör provstrykning göras för att kontrollera att lacken är kompatibel med oljan.

Appliceringsmetod:

Lackpensel eller filtrulle/mikrofiberrulle

Rekommenderad förbrukning:

8–10 m²/l per strykning

Rekommenderad filmtjocklek (torr):

30-40 µm per strykning

Viskositet:

Ca. 25 sek (DIN-Cup 4)

Litervikt:

1.05

Volymtorrhalt (%):

Ca.30

Torktider (23 °C, 50 % R.H.):

Överlackningsbar: 4 timmar

Brukstorr: 8 timmar

Undvik tung belastning den första veckan efter lackning. Genomhärdad efter 4 veckor.

Glans (v/ 60 °):

Halvblank: 35–45

Silkematt: 14–22

Förtunning/Rengöring:

Lacken skall inte spädas. Rengöring med vatten

Emballage:	0,75 , 3 och 10 liter. Skall inte brytas.
Avfallshantering:	Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.
Anmärkningar:	Rör om noga från botten. Undvik tvätt och mattor på golvet den första veckan efter lackning. Burkar med olika produktionsnummer blandas före användning. Lagras och fraktas frostfritt. Temperaturen skall vara högre än +10 °C vid användning. Lägre temperatur, högre luftfuktighet och förbrukning utöver rekommenderad mängd kan förlänga torktiden och överlackningstiden.
Ytterligare information:	Se Säkerhetsdatablad för produkten. EU gränsvärde för produkten (kat. A/i): 140 g/l (2010). Produkten innehåller max. 90 g/l VOC.
Revisionsdatum:	2018-08-02 (enl. NO 2017-03-29)