

# Scotte 40 Snickerifinish



*Obetydlig lukt under målning och torkning  
Lättstruken, bra utflytning och hög täckförmåga  
Mycket god vidhäftning*

Scotte 40 Snickerifinish är en halvblank lackfärg som används på alla slags snickerier inomhus, både vid ny- och reparationsmålning. Färgen fäster mycket bra på tidigare olje- och alkydfärgsmålade ytor, är lättstruken, har bra utflytning och bra täckförmåga.

## Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE  
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG  
8 - 10 m<sup>2</sup>/l

GLANS  
Halvblank

VERKTYG  
Pensel, roller, spruta

MÅLNINGSTEMPERATUR  
Mellan +5°C till ca +25°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV  
LUFTFUKTIGHET  
Klibbfri efter 4 timmar. Övermålningsbar efter 6 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED  
Vatten eller penseltvätt

BINDEMEDEL  
Akrylat

VOC  
Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

För aktuell uppdatering: [www.beckers.se](http://www.beckers.se)



Förvaras frostfritt



## Förberedelse av ytor

**OMÅLADE YTOR:** Löst sittande smuts avlägsnas. Som grund- och slipstrykningsfärg används Scotte Snickerislip.

**MÅLADE YTOR:** Spruta på Beckers Inomhustvätt och låt skummet verka några minuter, torka sedan av ytan med en fuktig microfiberduk. Fabriksmålade snickerier mattslipas med fint slippapper och grundas med Snickerislip.

**SPACKLING OCH ISÄTTNINGAR:** Använd Beckers Snickerispackel.

## Måla

Färdigmåla 1-2 ggr med Scotte 40 Snickerifinish.

## När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

## Skötselråd

### Rengöring

Vardaglig skötsel: Rengör ytan med allrengöringsmedel alternativt ett handdiskmedel och skölj sedan med ljummet vatten. För bästa resultat tvätta ytan nedifrån upp och tänk på att efteråt ventiler rummet så att ytan torkar fortare.

### Fläckborttagning:

Använd handdiskmedel eller allrengöringsmedel. Med matättika tar man bort rostfläckar. Svarta missfärgningar (metallsvärtning) som uppstått när man gnidit te nycklar eller ringar mot den målade ytan raderar man bort med ett rent radergummi. Använd aldrig starka lösningsmedel eller sprit.

### Bättring

Bättra alltid med samma produkt som ytan senast är målad med och om möjligt samma satsnr som

senast använts. Vid annat satsnummer eller bryttillfälle av kulör kan en mindre kulöravvikelse förekomma. För bästa resultat bättra därför alltid hela ytan för att undvika struktur, kulör och glansskillnader. Vid fläckbättring försök att efterlikna ytans/färgfilmens penselstruktur/gräng för att minimera risk för struktur, kulör och glansskillnader.

### Övrigt

Snickerifärgens slutgiltiga egenskaper uppnås först efter ca 14 dagar vid normal rumstemperatur 23°C. Undvik hård nedsmutsning och rengöring av ytorna fram till dess att snickerifärgen har härdat klart.

## Viktigt

Måla inte om ytan är kallare än +8°C.

Rör om innan användning.

För mer information läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*