

SENS Vägg panel list 30

SENS Vegg panel list 30

Produktbeskrivning

Typ

Vattenburen, lösningsmedelsfri akrylfärg för inomhusbruk i torra rum.

Egenskaper och fördelar

Måla tryggt med fint resultat. **SENS** är en hälsosam färgserie. **SENS** avger inte någon färglukt eller skadliga emissioner. **SENS Vägg Panel List 30** ger ett fint, tåligt resultat.

Användningsområde

Slutstrykning på underlag som panel, puts, betong, MDF, byggsivor, tapet, väv och spackel.

Produktdata

Emballagestorlek	3 L (innehåll 2,7 L)
Tillgängliga baser	Vit och A-bas
Brytning	Baser skall brytas över Jotun Multicolor . Upp till 10 % med Jotun Multicolor brytpastor. Godkännande från Astma- och Allergiförbundet för SENS produkterna gäller endast vid användning av Jotun Multicolor brytpastor.
Kulör	Vit bas kan användas obruten som vit.
Glans	30 Halvblank
Generisk typ	Akryl.
Volymtorrhalt	38 ± 2 volym%
Litervikt	1.3
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/b): 100 g/l. Produkten innehåller max 0.3 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Rör om noga. Innehåll i emballage med olika produktionsnummer skall blandas samman innan användning.

Appliceringsverktyg / -metoder

Roller eller pensel.
Sprutmålning av produkten skall enbart utföras av yrkesmässig användare.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter	0,53 mm (0.021")
Sprutvinkel	65–80°

Rengöring av verktyg

Vatten

Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Rekommenderad skiktjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad:	8 - 10	100 - 125	38 - 48

Förhållanden under applicering

Luftens och underlagets temperatur skall vara över +10 °C vid applicering. Sörj för god luftväxling i samband med målningsarbetet.

Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek. Full vidhäftning uppnås efter 4 timmars torktid.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Torr för beröring	1 t
Övermålningsbar efter	2 t
Genomhärdad	4 veckor

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt. Rengör med **JOTUN Special Målartvätt**. Använd skyddshandskar. Tidigare målat trä: Mattslipa och avlägsna slipdammet.

Grundning

Omålad gulnad panel och underlag som missfärgats av sot, nikotin o dyl.: 2 x **JOTUN Kvist- och spärrgrundning**. Använd skyddshandskar.

Textiltapet grundas med **JOTUN Grundning för tapet**.

För personer som är känsliga mot färg rekommenderas att andra utför måleriarbetet med **JOTUN Kvist- och spärrgrundning** eller **JOTUN Grundning för tapet**.

Slutstrykning

2 x **SENS Vegg panel list 30**.

På sugande, porösa underlag rekommenderas 3 strykningar för att säkerställa ett jämnt och skäckfritt resultat.

Underhåll

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten). Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet på tvättmedlet inte överstiga pH 8,5. **JOTUN Special målar tvätt** rekommenderas. Vid daglig rengöring skall temperaturen på tvättvattnet vara < +40 °C .

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

Godkännanden



**ASTMA- OG
ALLERGIFORBUNDET**
- gjør Norge friskere

SENS-serien är utvecklade i samarbete med Norges Astma- og Allergiforbund, NAAF. Jotun och NAAF har ett långsiktigt samarbete för att vidareutveckla serien. För mer fakta om astma och allergi, se www.naaf.no



Astma- og allergiforbundets rekommendation gäller inte vid påföring av färgen, utan 14 dagar efter avslutad målning (TVOC <10 µg/m²/h). Var försiktig och sörj för god ventilation under härdningstiden (2 veckor).

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.