

Yunik Klarlack 30 och 90



Produktdatablad

Beskrivning:	Lack för inomhusbruk. Ger en vacker, fyllig och halvmatt (glans 30) eller högblank (glans 90) yta. Slitstark och lätt att rengöra.
Användning:	Används på all slags trä, obehandlat, lackerat eller betsat där du önskar en slitstark yta. Både till nylackering och underhåll. Används dock ej på golv.
Gör så här:	<ul style="list-style-type: none">• Underlaget skall vara rent, torrt, fast och fritt från såp- och vaxrester• Tvätta med målartvätt• Tidigare lackerade ytor mattslipas med ett fint slippapper• Slipdamm avlägsnas med en fuktig trasa• Säkerställ att träet är helt torrt före lackering• Applicera lacken i 2-3 strykningar med en mjuk pensel, mellanslipa lätt mellan strykningarna• Sörj för god luftväxling och ventilation
Tekniska data:	
Glans:	halvmatt, 30 högblank, 90
Densitet:	0,9 kg/l
Torrhalt:	halvmatt: ca. 51% vikt högblank: ca. 50% vikt
Sträckförmåga:	8-10 m ² /l beroende på underlagets insugningsförmåga
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Dammtorr: 6 timmar Övermålningsbar: 24 timmar Genomhärdad: 2-3 dygn
Arbetsförhållanden:	min. +10 °C och max 80% relativ luftfuktighet
Förtunning:	skall inte förtunnas
Rengöring av verktyg:	Alifatisk lacknafta och därefter med målartvätt
Förvaring:	svalt, frostfritt och väll tillslutet
Miljöinformation:	Flytande färgrester och tvättvätska, utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal återvinningsstation.

Juni 2011

DAY-system a/s
Erhvervsvej 25, DK-2610 Rødovre
Tlf. 70 15 88 00 - Fax. 44 54 16 79
www.day-system.com