

## JOTUN Panellack

### Produktbeskrivning

#### Typ

Vattenburen, matt panellack.

#### Egenskaper och fördelar

Ger ett närmast transparent utseende. Innehåller ljusfilter som effektivt reducerar gulning. Skyddar träet mot fett, vatten och annat som kan ge gula fläckar. Enkel att påföra – utan stänk och spill. Droppar ej. Luktsvag och torkar snabbt. **JOTUN Panellack** är en klar bas som kan användas både som klar och bruten i utvalda kulörer.

#### Användningsområde

Inomhus på gulnad/tidigare behandlad panel. Speciellt lämplig för tidigare behandlad panel. Gör alltid en provstrykning på likvärdigt underlag för att kontrollera kulören. Kan även användas på ny panel.

### Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	0,75 L (innehåll 0,68 L) och 3 L (innehåll 2,7 L)
<b>Tillgängliga baser</b>	Klar.
<b>Kulör</b>	<b>JOTUN Panellack</b> kan användas som klar eller blandas över <b>Jotun Multicolor</b> till vita toner eller utvalda kulörer. Olika gultoner i panelen kommer påverka slutkulören. Korrekt kulör framkommer efter torkning.
<b>Glans</b>	Matt
<b>Volymtorrhalt</b>	29 ± 2 volym%
<b>Litervikt</b>	1.11
<b>pH värde</b>	8
<b>VOC för bruksfärdig blandning</b>	EU gränsvärde för produkten (kat. A/e): 130 g/l. Produkten innehåller max 65 g/l VOC.

### Appliceringstekniska data

#### Anmärkning

Rör om noga. Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning.

#### Appliceringsverktyg / -metoder

Platt, fyllig pensel.

#### Rengöring av verktyg

**JOTUN Penseltvätt** och vatten.

#### Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m <sup>2</sup> /liter)	Rekommenderad skiktjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad:	10 - 12	83 - 100	24 - 29

### Förhållanden under applicering

Luftens och underlagets temperatur skall vara över +10 °C vid applicering.

### Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.

#### Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Torr för beröring	1 t
Övermålningsbar efter	2 t

## Bruksanvisning

Underlag	
<b>Gulnad obehandlad panel/trä (furu/gran):</b>	Tvätta med <b>JOTUN Special Rengöring gulnat trä</b> enligt bruksanvisningen. Se till att träet är torrt innan vidare behandling. Slipa lätt med sandpapper. Avlägsna slipdammet. Gör en provstrykning för att säkerställa rätt kulör. Applicera <b>JOTUN Panellack</b> på 1–2 panelbrädor åt gången. Två strykningar skyddar bättre mot gulning och ger starkare kulör.
<b>Tidigare behandlat panel/trä (furu/gran):</b>	Tvätta med <b>JOTUN Special målar tvätt</b> enligt bruksanvisningen. Se till att träet är torrt innan vidare behandling. Slipa lätt med sandpapper. Avlägsna slipdammet. Gör en provstrykning för att säkerställa rätt kulör. Applicera <b>JOTUN Panellack</b> på 1–2 panelbrädor åt gången. Två strykningar skyddar bättre mot gulning och ger starkare kulör.

### Rengöring av spill

**JOTUN Special wipes** rekommenderas för att rengöra vid spill. **JOTUN Special wipes** är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

### Underhåll

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten). Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet på tvättmedlet inte överstiga pH 9. **JOTUN Special målar tvätt** rekommenderas. Vid daglig rengöring skall temperaturen på tvättvattnet vara < +40 °C .

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

### Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

### Avfallshantering



## Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

## Diverse

### Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.