

JOTUN Mur grundning

JOTUN Mur grunning

Produktbeskrivning

Typ

Grundning för mineraliska underlag utomhus.

Egenskaper och fördelar

Har god inträngning, utjämnar sug i underlaget, binder lösa partiklar samt säkrar god vidhäftning för efterföljande slutstrykning.

Användningsområde

Grundning för betong, eternit (INTE supereternit) och cementrik puts. Produkten rekommenderas enbart för utomhusbruk.

Produktdata

Emballagestorlek	3 L och 10 L
Brytning	Skall inte brytas över Jotun Multicolor.
Kulör	Färglös.
Glans	Matt
Generisk typ	Akryl.
Torrhalt	18 ± 2 volym%
Litervikt	1,03 Teoretisk
Flampunkt	Ej tillgängligt.
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/h): 30g/l. Produkten innehåller max 30 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel, roller eller spruta.

Rengöring av verktyg

Vatten och JOTUN Penseltvätt.

Förbrukning per strykning

Rekommenderad 5 m²/l - 7 m²/l

Beror av underlagets sugförmåga.

Förbrukning per strykning

Våt (beräknad)

JOTUN Mur grunning

Rekommenderad	143 µm - 200 µm
Torr (beräknad)	
Rekommenderad	26 µm - 36 µm

Torktider

Torktiden beror av underlagets temperatur (min. +5 °C), inträngning i underlaget, luftfuktighet och luftcirkulation.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar

Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur	10 °C	23 °C
Underlagets temperatur	10 °C	23 °C

Dammtorr	1 t.	30 min.
Övermålningsbar efter	10 t.	5 t.

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt. Mögel, sot och övrig smuts avlägsnas genom tvättning med JOTUN Kraftvask. Skölj av med rent vatten (fönster bör täckas). Fukthalten i underlaget får som mest vara 6 % vid behandling.

Underlag	Förarbete
Ny betong / obehandlad betong:	Formolja/slamhud avlägsnas genom blästring. Alla byggnadstekniska brister skall åtgärdas innan målningsarbetet påbörjas. Ytorna skall vara torra innan vidare behandling.
Putsade ytor:	Lös puts skall avlägsnas. Alla byggnadstekniska brister skall åtgärdas innan målningsarbetet påbörjas. Putsarbete skall utföras enligt gällande standard. Putsreparation måste vara torr och härdad innan vidare bearbetning.
Obehandlat tegel:	Innan vidare behandling skall tegel skall putsas enligt gällande standard. Putsreparation måste vara torr och härdad innan vidare bearbetning.
Tidigare målat:	Lös färg skall avlägsnas. Ytorna skall vara torra innan vidare behandling.
Cementfiberskivor :	Behandlas enligt skivleverantörens anvisningar.

Förbehandling

JOTUN Alg - och mögeldesinfektion kan påföras enligt bruksanvisning.

Grundning

JOTUN Mur grundning påføres på all bar puts.

Slutstrykning

2 x JOTUN Mur akryl färg.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.