

JOTUN DryTech Murprimer

Produktbeskrivning

Typ

Puts primer för alla typer av murverk, fundament och betong för utomhusbruk.

Egenskaper och fördelar

Grundning - säkerställer fullständigt murverk. Gör underlaget vattenavvisande. Binder lösa partiklar till ytan. Penetrerar och utjämnar sug i underlaget.

Användningsområde

För alla typer av murverk / fundament / betong. Produkten rekommenderas enbart för utomhusbruk.

Används som grundning på all bar puts samt på putsunderlag som är sugande och kritande efter tvättning. Produkten används som grundning under **JOTUN DryTech Mursystem**.

Produktdata

Emballagestorlek	0,75 L, 3 L och 10 L.
Kulör	Färglös.
Generisk typ	Opigmenterad grundning baserad på silikonemulsion.
Volymtorrhalt	10 ± 2 volym%
Litervikt	1
pH värde	8.3
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/g): 30 g/l. Produkten innehåller max 30 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Rör om noga innan användning. Produkten skall inte bilda film. Färg bör betraktas som ett halvfabrikat. Resultatet beror av konstruktion, underlagets kvalitet och skick, förbehandling, temperatur, applicering osv.

Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel, roller eller spruta. Pensel rekommenderas. Påföres nerifrån och upp.

Förbrukning per strykning (m²/liter)

Rekommenderad: 4 - 8

Kommenterar: Beror av underlagets sugförmåga.

Förhållanden under applicering

Vid applicering skall temperatur i luft och underlag vara över +5 °C och under +25 °C.

Torktider

Torktiden beror av underlagets temperatur (min. +5 °C), inträngning i underlaget, luftfuktighet och luftcirkulation.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %	50 %
Luftens temperatur	10 °C	23 °C
Underlagets temperatur	10 °C	23 °C

Dammtorr		1–2 t
Övermålningsbar efter	10 t	5 t

Bruksanvisning

Förarbete:

Underlaget skall vara rent, fast och torrt.
Putsarbete skall utföras enligt gällande standard. Lös färg, lös puts och all gammal kalk skall avlägsnas.
Mögel, sot och övrig smuts avlägsnas genom tvättning med **JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion**. Skölj av med rent vatten. Ytorna skall vara torra innan vidare behandling och putsreparationer skall härda minst 4 veckor före målning.
Alla byggnadstekniska brister skall åtgärdas innan målningsarbetet påbörjas.

Grundning:

JOTUN DryTech Murprimer. Påföres nerifrån och upp på obehandlad mur/puts. Produkten skall inte bilda film.
Måla över med lämplig produkt ur **JOTUN DryTech Mursystem**.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.