

# 3369/3380 CombiPrimer Metallgrund



**Produktbeskrivning**

RUST-OLEUM® CombiPrimer Metallgrund 3369/3380 är en snabbtorkande primer baserad på låg aromatisk alkyd bindemedel. Produkten innehåller rostskyddspigment och är bly- och kromatfri.

**Rekommenderat-användningsområde**

CombiPrimer Metallgrund 3380 skall användas på nytt eller rostade stålytor för att ge en förbättrad skydd mot rost. CombiPrimer Metallgrund 3369/3380 är främst avsedd för pensel applicering men kan även appliceras med roller och sprayas. CombiPrimer Metallgrund 3380 skall användas i normala industriella utrymmen, vid normal luftfuktighet och inomhus. Och skall övermålas med CombiColor Metallfärg.

**Teknisk data**

<b>Ytfinish</b>	Slät
<b>Kulör</b>	Grå
<b>Densitet</b>	1,21 kg/liter
<b>Torrhalt</b>	44,8 % volym
<b>Viskositet</b>	85-90 KU / Krebs Stormer enheter vid 20°C
<b>Rekommenderad filmtjocklek</b>	35µm torr, motsvarar 80 µm vått
<b>VOC-halt</b>	424 g/l
<b>Klar att använda</b>	490 g/l
<b>Kategori</b>	A/i
<b>EU gränsvärde</b>	500 g/l (2010)

**Torktider**

**Beröringstorr:**  
**Hanteringsbar:**  
**Övermålningsbar:**  
**Full hårdhet:**

	<b>vid 20°C/50% rel. luftfuktighet</b>	<b>vid 10°C/60% rel. luftfuktighet</b>	<b>vid 30°C/50% rel. Luftfuktighet</b>
	1 timma	2 timmar	½ timma
	2 timmar	4 timmar	1 timma
	efter 2 timmar	efter 4 timmar	efter 1 timma
	7 dagar	14 dagar	5 dagar
<b>Värmeresistens</b>	120°C (torr värme)		

## 3369/3380 CombiPrimer Metallgrund

---

<b>Täckning</b>	Teoretisk: 12,8 m <sup>2</sup> /l vid 35µm (torr) Notera att praktisk täckförmåga beror på många faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering.	
<b>Förberedelser</b>	Avlägsna fett, olja och alla andra föroreningar från underlaget genom alkalisk rengöring eller genom högtryckstvättning i kombination med lämpligt rengöringsmedel. Avlägsna rostflakor, löst glödska, lösa rost- och färgskikt genom skrapning och stålborstning till St 3 (ISO 8501-01:1988), lätt blästring eller slipning. Mattered intakta färgskikt lätt för bästa vidhäftning. Ytan måste vara ren och torr under applicering.	
<b>Anvisningar för bruk</b>	För garanterad homogenitet skall färgmaterialet omröras väl innan användning.	
<b>Spädning &amp; applicering</b>	<b>Pensel:</b>	upp till 10 (vol)% RUST-OLEUM Thinner 7301 Använd penslar med lång naturborst.
	<b>Roller:</b>	upp till 10 (vol)% RUST-OLEUM Thinner 7301 Använd polyamid (perlon) -rollers med medium ludd, 8 - 12mm. Rollerapplicering kan kräva två skikt för att uppnå rekommenderad torrfilmtjocklek.
	<b>Luftburen sprutning:</b>	10 - 25 (vol)% RUST-OLEUM Thinner 7301 självtrycks- eller övertryckskopp Munstycke: 1,2 - 1,8 mm Tryck: 2 - 4 bar
	<b>Rengöring:</b>	RUST-OLEUM Thinner 7301 eller Lacknafta.

## 3369/3380 CombiPrimer Metallgrund

---

<b>Appliceringsvillkor</b>	Den omgivande luftens, underlagets och materialets temperatur skall vara mellan 5 och 35°C, och den relativa luftfuktigheten under 85%. Underlagets temperatur måste vara minst 3°C över daggpunkten.
<b>Observera</b>	Maximal tjocklek på färglagret är 60 µm (torr), motsvarar 135 µm (våt).
<b>Användarskydd</b>	Se säkerhetsdatablad samt varningstext på burken.
<b>Lagringsduglighet</b>	5 år från tillverkningsdatum i oöppnad förpackning, om lagrad i torrt, välventilerat utrymme, ej i direkt solljus vid temperatur mellan 5 och 35°C.
<b>Storlekar</b>	CombiPrimer Metallgrund 3369/3380 finns i 250 ml, 750 ml, 2,5 liter och 400 ml Aerosol.

**Artikel nr**

Grå	250 ml	3380025
	400 ml Spray	3380040
	750 ml	3380075
	2.5 Liter	3380250
Röd	250 ml	3369025
	400 ml Spray	3369040
	750 ml	3369075
	2.5 Liter	3369250

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fransäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.