

Yunik Wood Care Supertäcklasyr



Produktdatablad

Beskrivning: Yunik Wood Care Supertäcklasyr är en alkydemulsion. Det är en lätt tixotropisk alkydolja med linolja, kombinerad med akrylat, vilket säkerställer såväl inträngning som väder- och ljusbeständighet. Den höga täckkraften gör produkten mycket lämplig till kulörskifte, utan att täcka ytstrukturen. Hämmar alg- och mögelpåväxt på ytan.

Användning: Är avsedd för målning utomhus av nytt och tidigare behandlat trä, t ex träfasader. Speciellt lämplig när kulörskifte önskas – speciellt vid byte från mörka till ljusa kulörer. Ej lämplig till träterrasser, här rekommenderas träolja. På timmerhus rekommenderas behandling med träolja. Behandling med täckande eller halvtäckande produkter ger risk för flagning pga byggkonstruktionen.

Gör så här: Underlaget skall vara rent torrt och fast. Tvätta med Yunik Fasadvätt Extra och/eller Yunik Fasadvätt Bevaxning. Vid målning av nytt trä bör speciellt skarvar och ändträ grundoljas med Yunik Grundolja. Nytt trä och trärena ytor skall grundmålas med Yunik Utegrund eller Yunik Utegrund V. Appliceras 2 gånger med pensel. Stryk 2-3 bredder åt gången i full längd för bästa resultat. Var speciellt noggrann vid ändträ och panelskarvar. Appliceringstemperaturen skall vara minst 10°C och luftfuktigheten får inte överstiga 80 %. Fuktigheten i träet får ej överstiga 15 % vid målningstillfället.

Tekniska data:

Glans: Ca. 20, halvmatt

Densitet: Ca. 1,29 kg/l

Torrhalt: Ca. 51 vikt-%

Sträckförmåga: Hyvlat trä, 10-12 m²/l/str, ohyvlat trä, 6-8 m²/l/str.

Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):
Dammtorr: Ca. 1 timma
Övermålningsbar: Ca. 12 timmar
Genomhärdad: Flera dygn

Förtunning: Får ej förtunnas

Rengöring av verktyg: Vatten och penselvätt

Förvaring: Frostfritt

Miljöinformation: Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation

Tips och goda råd

- Provmåla ev. produkten på en mindre yta först
- Undvik att måla i direkt solsken
- Supertäcklasyr rekommenderas inte till terrasser eller gångarealer
- Ytan bör inspekteras 1 gång per år och underhållas efter behov

April 2012

DAY-system ab
Grönkullen, SE-517 33 Bollebygd
Tel. 033-700 26 00 - Fax. 033-700 26 10
www.day-system.com