

## JOTUN Kulörprov Exteriör (2019)

### Produktbeskrivning

#### Typ

Täckande färgprov för utomhusbruk på trä.

#### Egenskaper och fördelar

**JOTUN Kulörprov Exteriör (2019)** hjälper dig att välja rätt kulör.

#### Användningsområde

Används på nytt trä, tidigare laserat, täcklaserat eller täckfärgsmålat trä, även tryckimpregnerat. Används i system med **VISIR Oljegrunning**. Även lämplig för hängrännor, beslag av plast och metall som vanligtvis används på byggkonstruktioner. Metall grundas först med **QUICK Bengalack Rostskyddsfärg**.

### Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	0,5 L (fyllningsgrad 0,45 L)
<b>Tillgängliga baser</b>	Vit, A-, B-, C-, oxidröd-, ocker och gul-bas. Baser skall inte användas obrutna (gäller inte vit-bas).
<b>Brytning</b>	Baser skall brytas över <b>Jotun Multicolor</b> .
<b>Kulör</b>	Vit bas kan användas obruten som vit.
<b>Glans</b>	20-30
<b>Generisk typ</b>	Baserad på akryl och alkydolja.
<b>Volymtorrhalt</b>	35 ± 2 volym% Vit bas.
<b>Litervikt</b>	1.27 Vit bas.
<b>VOC för bruksfärdig blandning</b>	EU gränsvärde för produkten (kat. A/d): 130 g/l. Produkten innehåller max 80 g/l VOC.

### Appliceringstekniska data

#### Anmärkning

Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning. Rör om noga innan användning.

Vid ytbehandling på brandskyddsbehandlad panel kan man få problem med avflagning/saltutfällning. Gammal tjära-, mineralolja-behandling o.dyl. kan ge missfärgning vid ny behandling. Gör en provstrykning. Sol på halvtorr färg kan orsaka skinnbildning och solblåsor. Gammal linolja/linoljafärg kan orsaka linolja-blåsor. Var uppmärksam på fuktproblem. Dagg kan leda till daggmattning.

#### Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel eller roller.

	Förbrukning per strykning (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
<b>Rekommenderad, ohyvlat trä:</b>	7 - 10	100 - 143	35 - 50
<b>Rekommenderad, hyvlat trä:</b>	10 - 12	83 - 100	29 - 35

## Förtunning

Skall inte spädas.

## Spädning

Tillsätt inga främmande oljor.

## Förhållanden under applicering

Luftens och underlagets temperatur skall vara över +5 °C vid applicering. Måla inte om det är risk för regn eller dag innan färgfilmen är torr.

För att säkra långa underhållsintervall är det viktigt att påföra tillräckligt på kanter och hyvlade ytor, minst 3 strykningar (100 µm torr färgfilm).

## Torktider

Torktiden beror av underlagets temperatur (min. +5 °C), inträngning i underlaget, luftfuktighet och luftcirkulation.

### Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %	50 %	50 %
Luftens temperatur	5 °C	10 °C	23 °C
Underlagets temperatur	5 °C	10 °C	23 °C
Dammtorr	1,5 t	1 t	0,5 t
Övermålningsbar efter	6 t	3 t	2 t

## Bruksanvisning

### Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt. Avrunda skarpa kanter.

Nytt trä som stått obehandlat utomhus i mer än 4 veckor rengöres med **JOTUN 2-i-1 Husvask och mögeldesinfektion** och stålborstas.

Tidigare behandlat trä rengöres med **JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion**. Lös färg och lösa träfibrer avlägsnas genom stålborstning/skrapning. Blanka, hårda ytor mattas ned mekaniskt.

### Grundning

Bart, friskt trä påföres **VISIR Oljegrundning**. Stryk ut grundningen noga. Bart ändträ påföres 3-4 strykningar vått-i-vätt.

**VISIR Oljegrundning klar** används vid grundning av trä under vinterhalvåret.

### Slutstrykning

**JOTUN Kulörprov Exteriör (2019)**. Nytt hyvlat trä: 3 strykningar. Tidigare behandlat eller ohyvlat trä: 2 strykningar.

### Rengöring av spill

Vatten och **JOTUN Penseltvätt**.

### Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

### Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

## Diverse

### Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.