

OPTIMAL Fönster och dörr

OPTIMAL Vindu og dør

Produktbeskrivning

Typ

Täckande träskydd för utomhusbruk.

Egenskaper och fördelar

Mycket god kulörstabilitet och långa underhållsintervaller. Innehåller filmkonserverande medel mot svartmögel.

Enkel att applicera. Behåller kulör och glans över lång tid. Goda vidhäftningsegenskaper.

Användningsområde

Speciellt lämplig för hyvlat trä t ex. fönster, dörrar, garageportar, staket, trädgårdsmöbler osv. Används på nytt trä, tidigare laserat, täcklaserat eller täckfärgsmålat trä, även tryckimpregnerat. Även lämplig för hänggrännor, beslag av plast och metall som vanligtvis används på byggkonstruktioner. Används i system med **VISIR Oljegrunning**.

Produktdata

Emballagestorlek	0,75 L (innehåll 0,68 L) och 3 L (innehåll 2,7 L)
Tillgängliga baser	Vit, A, B, C och oxidröd. Baser skall inte användas obrutna (gäller inte vit-bas).
Brytning	Baser skall brytas över Jotun Multicolor .
Kulör	Vit bas kan användas obruten som vit.
Glans	45-55 halvblank
Generisk typ	Baserad på akryl-/alkydolja-hybridteknologi.
Volymtorrhalt	34 ± 2 volym% C-bas/vit
Litervikt	1.08 - 1.29 C-bas/vit
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/d): 130 g/l. Produkten innehåller max 80 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Blanda innehållet i emballage med olika produktionsnummer för att undvika kulörskillnader. Rör om noga. För att säkerställa långa underhållsintervall är det viktigt att påföra tillräckligt med färg på kanter och hyvlade ytor/detaljer. Gammal tjära-, mineraloljebehandling o.dyl. kan ge missfärgning vid ny behandling. Gör en provstrykning. Sol på halvtorr färg kan orsaka skinnbildning och solblåsor. Gammal linolja/linoljefärg kan orsaka linoljeblåsor. Var uppmärksam på fuktproblem. Dagg kan leda till daggmattning.

OPTIMAL Vindu og dør

Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel, roller eller spruta.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter	0.46 mm (0.018")
Sprutvinkel	65–80°
Färgtryck	15–18 MPa (150–180 kg/cm ²)

Produkten kan spädas vid applicering med spruta. Lösningemedel: vatten

Rengöring av verktyg

Vatten och **JOTUN Penseltvätt**.

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Filmtjocklek per skikt (m ² /liter)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad, ohyvlat trä :	6 - 9	111 - 167	41 - 61
Rekommenderad, hyvlat trä:	9 - 12	83 - 111	30 - 41

Spädning

Tillsätt inga främmande oljor.

Förhållanden under applicering

Luftens och underlagets temperatur skall vara över +5 °C vid applicering.

Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, vindförhållanden, inträngning i underlaget och filmtjocklek.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur 5 °C 15 °C 23 °C

Dammtorr 6 t 4 t 2 t

Övermålningsbar efter 12 t 6 t 4 t

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt: Avrunda skarpa kanter. Nytt trä som stått obehandlat utomhus i mer än 4 veckor rengöres med **JOTUN 2-i-1 Husvask och mögeldesinfektion** och stålborstas. Vacuum- och doppimpregnerat trä (innehåller vax eller silikon) skall avfettas med thinner. Tidigare behandlat trä rengöres med **JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion**. Blanka, hårda ytor mattas ned mekaniskt. Lös färg/lasyr/täcklasyr avlägsnas genom skrapning/slipning.

Grundning

Bart järn och spikhuvuden grundas med **QUICK Bengalack Rostskyddsfärg**. Bart trä och kittfals grundas med 1 x **VISIR Oljegrundning**. Bart ändträ påføres 3-4 strykningar vått-i-vått.

Slutstrykning

OPTIMAL Fönster och dörr. Nytt hyvlat trä: 3 strykningar. Tidigare behandlat: 2 strykningar.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt. Fraktas och lagras ståendes.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Inomhusmiljö/Emissioner:

Produkten rekommenderas enbart för utomhusbruk.

Diverse

Produktkod: 15160

De tre första tecknen i artikelnumret: 681

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.