

QUICK Bengalack Direkt på rost (2019)

QUICK Bengalack Rett på Rust (2019)

Produktbeskrivning

Typ

QUICK BENGALACK Direkt på rost är en alkydbaserad metallfärg där speciella råmaterial läggs till för att motverka och förhindra rostbildning.

Egenskaper och fördelar

QUICK Bengalack Direkt på rost fungerar både som grundning och slutstrykning, allt i en och samma produkt. Produkten ger en blank, slitstark och hård yta som är väderbeständig, som står bra emot vatten och har god kemikaliebeständighet. Kan blandas i många kulörer.

Användningsområde

Används inomhus och utomhus som ytbehandling av järn och stål. Används på t ex. cyklar, staket/inhägnader, portstolpar, redskap, maskiner, stålkonstruktioner osv.

Produktdata

Emballagestorlek	0,25 L och 0,75 L (bas 0,68 L).
Tillgängliga baser	0,68 L: A, B och C.
Brytning	Baser skall brytas före användning.
Kulör	0,25 L: Vit blank, Svart blank, Svart silkematt 0,75 L: Vit blank, Svart blank, Svart silkematt
Glans	Standardkulörer: Blank: 90–100. Silkematt: 10–16. Bas: Blank: 90–100.
Volymtorrhalt	40 ± 2 volym% Vit
Litervikt	1.15 Vit
Flampunkt	Sluten degel: 35°C (95°F)
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/i): 500 g/l. Produkten innehåller max 500 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning. Rör om noga innan användning.

Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel, korthårig rulle.
Omröres väl tills att färgen får en jämn konsistens. Påföres jämnt och fylligt.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter	0.017–0.021"
Sprutvinkel	30–50°
Färgtryck	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Applicering med spruta skall utföras av yrkeskunnig.

Rengöring av verktyg

Lacknafta

Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad	8 - 10	100 - 125	40 - 50

Förtunning

Lacknafta

Förhållanden under applicering

Måla inte om det är risk för regn eller dagg innan färgfilmen är torr.

Torktider

Torktiden påverkas av ändrad temperatur, luftfuktighet och filmtjocklek. Torktiden påverkas av ändrad temperatur, luftfuktighet och filmtjocklek.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Övermålningsbar efter	Ca. 5 t
Brukstorr / försiktig användning	Min. 8 t
Hög belastning / genomhärdad	3-4 veckor

Bruksanvisning

Underlaget skall vara rent, fast och torrt.

Underlag:	Rostat stål (och nytt / tidigare målat järn och stål).
Förbehandling:	Avlägsna löst sittande rost, lös färg, fett och andra föroreningar. Tvätta med BUTINOX Kraftvask och skölj. Underlaget skall vara helt torrt innan vidare behandling.
Grundning:	Ej nödvändigt.
Slutstrykning:	2 strykningar QUICK Bengalack Direkt på rost (2019) . I områden med tung belastning och i miljö med högt saltinnehåll i luften rekommenderas 3 till 4 strykningar för optimalt skydd.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras ståendes. Kan förvaras i minusgrader.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen t.ex. med penseltvätt. Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Miljömärkning

BREEAM[®] NOR Produkten är testad efter tre dagar (SP) enligt testkraven av BREEAM NOR.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Scanox, Box 151, 421 22 Västra Frölunda
tel: +4631-696313

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.