

QUICK BENGALACK UNIVERSALLACK

Produkttyp:

Quick Bengalack Universallack är en alkydbaserad lackfärg som ger en hård och slitstark yta. Quick Bengalack Universallack är väderbeständig och har god vatten- och kemikaliebeständighet.

Användningsområde:

Quick Bengalack Universallack används invändigt och utvändigt som slutstrykning på metall, trä och hårdplast. Används på lantbruksredskap, järnkonstruktioner, maskiner, grindstolpar, staket, cyklar, möbler, inredningar o.d.

Tekniska data:

Förbehandling:	Underlaget skall vara rent, torrt och mattslipat. Avlägsna allt fett, olja, rost, löst sittande färg o.d. Gammal färg med god vidhäftning till underlaget behöver inte avlägsnas, men skall tvättas med Butinox Kraftvask och sköljas med rikligt med vatten. <u>Galvaniserat stål, lättmetall och aluminium:</u> Obehandlade ytor avfettas med Universalförtunning Nr. 1 och tvättas med Butinox Kraftvask i förhållandet 1:5 med vatten. Skölj av noga. Påför därefter 2 strykningar Quick Bengalack Rostskyddsfärg. <u>Järn/stål:</u> Alla ytor tvättas med Butinox Kraftvask och sköljs noga med vatten. Avlägsna all lös färg. Alla synliga rostfläckar skall stålborstas noggrant ner till bar metall. Därefter grundas metallen med 2 strykningar Quick Bengalack Rostskyddsfärg.
Bruksanvisning:	Omröres väl före och under användning. Påför 2 strykningar jämnt och fylligt enligt rekommenderad filmtjocklek.
Appliceringsmetod:	Pensel, korthårig rulle/fördrivare. Applicering med spruta skall utföras av yrkeskunnig.
Rekommenderad förbrukning:	10–12 m ² /liter per strykning
Rekommenderad filmtjocklek, torr:	35 µm per strykning
Viskositet:	~320 cP (Cone & Plate)
Litervikt:	1,14 (Vit)
Volymtorrhalt (i %):	Ca 41 (Vit)
Torktid (23 °C, 50 % R.H.):	Övermålningsbar: Ca 5 timmar Brukstorr: Min. 10 timmar
Glans (v/ 60 °):	Blank: 90–100 Silkematt: 25–35 (finns endast i Vit och Svart)

	Matt: 4–7 (finns endast i Svart)
Vägledande data för högtrycksspruta:	Munstycke: 0,013" Sprutvinkel: Upp till 80 grader Arbetstryck: Min. 150 kg/cm ²
Förtunning/rengöring:	Scanox Lacknafta.
Emballage/baser:	<u>0,25 liter:</u> Blank: Vit, Svart, Signalgul, Signalröd, Bladgrön, Marinblå Silkematt: Vit, Sort. <u>0,75 liter:</u> Blank: Vit, Svart Silkematt: Svart Matt: Svart. <u>0,68 liter:</u> Baser, blanka: A-, B-, C-, Gul-, Gulorange bas. <u>2,7 liter:</u> Baser, blanka: A-, B-, C-bas.
Avfallshantering:	Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen t.ex. med penselvätt. Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hållas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.
Anmärkningar:	Vissa kulörer finns endast i 0,25 L emballage. Kan förvaras i minusgrader. Används inte om det finns risk för dagg eller regn innan färgfilmen är torr. Baser skall brytas före användning. Burkar med olika produktionsnummer bör blandas före användning. Lägre temperatur, högre luftfuktighet och applicering av större mängd än vad som rekommenderas kommer att förlänga torktiden avsevärt.
Ytterligare information:	Det är utarbetat säkerhetsdatablad för produkten.
Revisionsdatum:	2012-12-04 (enl. NO 02.11.2012)