

# QUICK Bengalack Universal

## Produktbeskrivning

### Typ

**QUICK Bengalack Universal** är en alkydbaserad slutstrykningsfärg.

### Egenskaper och fördelar

**QUICK Bengalack Universal** ger en hård, slitstark yta. **QUICK Bengalack Universal** är väderbeständig och har god vatten och kemikaliebändighet.

Produkten levereras som Blank, Silkematt och Matt (endast svart).

### Användningsområde

**QUICK Bengalack Universal** används inomhus och utomhus som slutstrykning på metall, trä och hårdplast. Används på jordbruksredskap, järnkonstruktioner, maskiner, grindstolpar, staket, cyklar, möbler och inredning osv.

## Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	Standardkulörer: 0,25 L och 0,75 L. Bas: 0,68 L och 2,7 L.
<b>Tillgängliga baser</b>	0,68 L Blank: A, B, C, gul och gul/orange. 0,68 L Silkematt: A, B och C. 2,7 L Blank: A, B och C.
<b>Brytning</b>	Baser skall brytas före användning.
<b>Kulör</b>	0,25 L Blank: Vit, Svart, Signal Gul, Signlröd. 0,25 L Silkematt: Vit, Svart. 0,75 L Blank: Vit, Svart. 0,75 L Silkematt: Vit, Svart, Aluminium. 0,75 L Matt: Svart.
<b>Glans</b>	Blank (standardkulörer, bas): 90–100 Silkematt (standardkulörer, bas): 10–16 Silkematt (Aluminium): 25–35 Matt (standardkulör): 4–7
<b>Volymtorrhalt</b>	41 ± 2 volym% Vit
<b>Litervikt</b>	1.14 Vit
<b>Flampunkt</b>	36 °C

## Appliceringstekniska data

### Anmärkning

Blanda innehållet i emballage med olika produktionsnummer för att undvika kulörskillnader. Rör om noga innan användning.

## Appliceringsverktyg / -metoder

Platt pensel, roller med kort lugg/fördrivare.

Omröres väl tills att färgen får en jämn konsistens. Påföres jämnt och fylligt.

## Riktlinjer vid högtryckssprutning

<b>Munstyckets diameter</b>	0.017-0.021"
<b>Sprutvinkel</b>	30-50°
<b>Färgtryck</b>	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

Applicering med spruta skall utföras av yrkeskunnig.

## Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
<b>Rekommenderad:</b>	10 - 12	83 - 100	34 - 41

## Förtunning

Lacknafta.

## Förhållanden under applicering

Måla inte om det är risk för regn eller dagg innan färgfilmen är torr.

## Torktider

Torktiden påverkas av ändrad temperatur, luftfuktighet och filmtjocklek.

### Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

<b>Luftfuktighet (RH)</b>	50 %
<b>Luftens temperatur</b>	23 °C
<b>Underlagets temperatur</b>	23 °C

<b>Övermålningsbar efter</b>	Ca. 5 timmar
<b>Brukstorr / försiktig användning</b>	Min. 10 timmar
<b>Hög belastning / genomhärdad</b>	3-4 veckor

## Bruksanvisning

Underlaget skall vara rent, fast och torrt.

Underlag	Behandling
----------	------------

Nytt järn och stål:	Avfetta med <b>QUICK Bengalack Avfetting Spray</b> eller <b>UNIVERSALFÖRTUNNING NR. 1</b> . Tvätta med <b>BUTINOX Kraftvask</b> . Skölj med vatten. Underlaget skall vara helt torrt innan vidare behandling. Därefter grundas ytan med <b>QUICK Bengalack Rostskyddsfärg</b> . Slutstrykning: Två strykningar QUICK Bengalack Universal i rekommenderad filmtjocklek.
Tidigare målat järn och stål:	Avlägsna all rost, lös färg, fett och andra föroreningar. Befintlig färg mattas ned. Tvätta med <b>BUTINOX Kraftvask</b> . Skölj med vatten. Underlaget skall vara helt torrt innan vidare behandling. Därefter grundas ytan med <b>QUICK Bengalack Rostskyddsfärg</b> . Slutstrykning: Två strykningar QUICK Bengalack Universal i rekommenderad filmtjocklek.
Galvaniserat stål och lättmetall:	Avfetta med <b>QUICK Bengalack Avfetting Spray</b> eller <b>UNIVERSALFÖRTUNNING NR. 1</b> . Tvätta med <b>BUTINOX Kraftvask</b> spädd 1:5 med vatten. Skölj noga med vatten. Underlaget skall vara helt torrt innan vidare behandling. Därefter grundas ytan med <b>QUICK Bengalack Rostskyddsfärg</b> . Slutstrykning: Två strykningar QUICK Bengalack Universal i rekommenderad filmtjocklek.
Hårdplast:	Underlaget skall vara fritt från fett och andra föroreningar. Tvätta med <b>BUTINOX Husvask/Kraftvask</b> . Skölj med vatten. Underlaget skall vara helt torrt innan vidare behandling. Därefter grundas ytan med <b>QUICK Bengalack Rostskyddsfärg</b> . Slutstrykning: Två strykningar QUICK Bengalack Universal i rekommenderad filmtjocklek.

## Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

## Lagring

Fraktas och lagras ståendes. Kan förvaras i minusgrader.

## Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen t.ex. med penseltvätt. Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

---

## Diverse

Detta dokument omfattar information om:

**QUICK Bengalack Universal Blank:** Produkt ID 43862, Produktkod 6AJ

**QUICK Bengalack Universal Silkematt:** Produkt ID 40822, Produktkod 26W

### Kontaktinformation

Scanox, Box 151, 421 22 Västra Frölunda  
tel: +4631-696313

### Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.