



weber concrete paint

- Karbonatiseringsbromsande
- Bra täckförmåga
- Diffusionsöppen

Om produkten

Akrylatbaserad diffusionsöppen färg lämplig för betong och rena cementputsar. Bromsar karbonatiseringen av betongen och skyddar mot fuktinträngning vilket förlänger livslängden på konstruktionen. Brytbar enligt Webers standardkulörkarta

Användningsområde

Som ytskydd och färgsättare på bärkraftiga mineraliska underlag. Exempelvis rena cementputsytor eller betongunderlag, vanligt förekommande appliceringsområden är på undersidor av balkonger, socklar på hus, bropelare, ytterväggar på vattentorn, broarfundament, väggar i tunnlar och parkeringshus etc.

Underlag

Betong, ny som gammal, fukt och alkalitet inget hinder. Underlaget skall vara fritt från fränskiljande substanser såsom cementhud, damm, olja, fett etc.

Typ av underlag

- Betong
- Tegel

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +8°C

Bra att veta

Produkten kan spädas med vatten (max 10 %) om en mer lösare konsistens önskas.

Förberedelser

Underlaget ska vara torrt och fritt från föroreningar.

Förbehandling

Gör rent ytor som avses målas med exempelvis kvast, tryckluft, högtryckstvätt eller motsvarande. Eventuella gjutblåsar i betongen spacklas lämpligen igen med weber betongspackel snabb, dagen innan målning.

Blandning

Vispa/rör upp hinken innan användning för att motverka att fyllmedel eventuellt sjunkit till botten under transport.

Produktspecifikation

Materialåtgång	0,3-0,4 liter per m ² (2 appliceringar)
Utbyte	13 liter / Hink
Väntetid mellan appliceringar	1 dygn i 20°C
Bindemedel	akrylat
Vidhäftningsstyrka	≥1,0 (0,7) N/mm ²
	Klass 1 enligt EN 1504-2
CO ₂ diffusion resistance coefficient	Sd-värde CO ₂ >50 m
Förpackning	13 liters hink (20 kg)
Certifikat	1504-2

Användning

Applicera weber concrete paint med pensel, roller eller färgspruta*.

* Färgspruta kräver att vara av större modell som klarar mer pastösa konsistens. Exempelvis Graco Mark VII eller motsvarande. Sugfilter bör ej användas i maskinen och sprutmunstycket bör ha en storlek på minst 0,023".

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Återvinning

På seweber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

Friskrivningsklausul

Da det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.