

# JOTUN Original Akryl Murfärg

## JOTUN Original Akryl Murmaling

### Produktbeskrivning

#### Typ

Silkematt, akrylfärg för mur, lämplig för utomhusbruk på betong.

#### Egenskaper och fördelar

Mycket god kulör- och glanshållbarhet. Stort kulörutbud. Minskar risken för beväxning av svartmögel.

#### Användningsområde

Används på cementrik puts, betong, eternit och andra mineraliska underlag. Cementfiberskivor behandlas enligt skivleverantörens anvisningar. Produkten skall inte användas på kalkrik puts. Produkten rekommenderas enbart för utomhusbruk.

### Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	3 L (fyllningsgrad 2,7 L) och 10 L (fyllningsgrad 9 L).
<b>Tillgängliga baser</b>	A, B och C. Baser skall inte användas obrutna.
<b>Brytning</b>	Skall brytas över <b>Jotun Multicolor</b> .
<b>Kulör</b>	Vit
<b>Glans</b>	07 Silkematt
<b>Generisk typ</b>	Ren akrylfärg.
<b>Volymtorrhalt</b>	40 ± 2 volym%
<b>Litervikt</b>	1.34
<b>VOC för bruksfärdig blandning</b>	EU gränsvärde för produkten (kat. A/c): 40 g/l. Produkten innehåller max 40 g/l VOC.

### Appliceringstekniska data

#### Anmärkning

Rör om noga innan användning. **JOTUN Original Akryl Murfärg** skall inte spädas. Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning. Färg bör betraktas som ett halvfabrikat. Resultatet beror av konstruktion, underlagets kvalitet och skick, förbehandling, temperatur, applicering osv.

#### Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel, ruller eller spruta.

#### Riktlinjer vid högtryckssprutning

<b>Munstyckets diameter</b>	0,53 mm (0,021")
<b>Sprutvinkel</b>	65–80°
<b>Färgtryck</b>	15 MPa (150 kg/cm <sup>2</sup> )

**Förbrukning per strykning (m<sup>2</sup>/liter)**

**Filmtjocklek per skikt (µm)**

		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad:	6 - 9	111 - 167	44 - 67

### Förhållanden under applicering

Temperatur i luft och underlag skall vara över +5 °C.

### Torktider

Torktiden beror av underlagets temperatur (min. +5 °C), inträngning i underlaget, luftfuktighet och luftcirkulation.

#### Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %	50 %
Luftens temperatur	10 °C	23 °C
Underlagets temperatur	10 °C	23 °C

Dammtorr	2 t	30 min.
Övermålningsbar efter	20 t	10 t

## Bruksanvisning

Underlaget skall vara rent, fast och torrt: Mögel, sot och övrig smuts avlägsnas genom tvättning med **JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion**. Skölj av med rent vatten. Fukthalten i underlaget får som mest vara 6 % vid behandling.

Alla byggnadstekniska brister skall åtgärdas innan målningsarbetet påbörjas.

Underlag	Förbehandling
Ny betong / obehandlad betong:	Formolja/slamhud avlägsnas genom blåstring.
Putsade ytor:	Lös puts skall avlägsnas. Putsarbete skall utföras enligt gällande standard. Putsreparation måste vara torr och härdad innan vidare bearbetning.
Obehandlat tegel:	Innan vidare behandling skall tegel skall putsas enligt gällande standard. Putsreparation måste vara torr och härdad innan vidare bearbetning.
Tidigare målat:	Lös färg skall avlägsnas. Ytorna skall vara torra innan vidare behandling.
Cementfiberskivor:	Behandlas enligt skivleverantörens anvisningar.

### Grundning

**JOTUN Original Akryl Murprimer** påföres fylligt på all bar puts.

### Slutstrykning

2 strykningar **JOTUN Original Akryl Murfärg**.

### Rengöring av spill

**JOTUN Special wipes** rekommenderas för att rengöra vid spill. **JOTUN Special wipes** är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

### Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

### Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

### Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



---

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.  
Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.  
Första hjälpen, se punkt 4.  
Hantering och lagring, se avsnitt 7.  
Transportinformation, se punkt 14.  
Gällande föreskrifter, se punkt 15.

---

## Diverse

### Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.