
TRESTJERNER GOLVFÄRG

Produkt typ:

TreStjerner Golvfärg är en vattenburen, slitstark polyuretanförstärkt alkydfärg av hög kvalitet. Färgen är luktsvag och har god vatten- och kemikaliebeständighet. TreStjerner Golvfärg är lätt att applicera, torkar snabbt, och har god vidhäftning till underlaget. Produkten finns som matt, halvblank och blank.

Användningsområde:

TreStjerner Golvfärg används inomhus på trä och gamla betonggolv i torra rum. TreStjerner Golvfärg kan användas på laminatgolv och lämpligt stabilt flytspackel.

Skall inte användas på nygjuten betong och/eller fuktiga ytor. På nygjutna betonggolv används istället TreStjerner Golvfärg för Betong och på golvytor som utsätts för hård belastning (t ex. lager, garage och industrigolv) används istället TreStjerner Sigural Epoxyfärg.

Tekniska data:

Förbehandling:

Trä/parkett/laminat: Ytan skall vara ren och torr och fri från tvål, bonvax, och fett. Rengör ytan med TreStjerner Golvrengöring. Tidigare målade och lackade ytor mattslipas. Obehandlat eller nedslipat trä påföres först 2x JOTUN Kvist- och Spärrgrundning. Följ leverantörens rekommendationer. Påför sedan 2-3 strykningar golvfärg. Tidigare målade eller lackade ytor påföres två strykningar.

Laminat: Laminat behöver inte grundas efter rengöring. TreStjerner Golvfärg fungerar utmärkt på äldre laminatgolv, dock finns i dag moderna blanka alt. mjuka golv som inte är lämpliga att måla. I osäkra fall rekommenderas en provstrykning för att kontrollera vidhäftningen.

Betong: TreStjerner Golvfärg kan användas på äldre obehandlade och tidigare målade betonggolv, samt på golv som har påförts flytspackel. Ytan skall vara ren och torr och fri från fett och olja. Skador i betongen lagas och betonghud avlägsnas. På tidigare målade ytor avlägsnas löst sittande färg. Rengör med TreStjerner Golvrengöring. Blanka ytor mattslipas. Tidigare målade betonggolv påföres två strykningar, obehandlade ytor påföres tre strykningar. På golv som utsätts för större belastningar, t.ex. industrigolv och garagegolv skall TreStjerner Sigural Epoxyfärg användas.

Plastmattor: TreStjerner Golvfärg går ofta att måla på äldre, homogena vinylmattor i torra rum, men gör gärna en provstrykning för att kontrollera torkning och vidhäftning. Underlaget skall vara rent, torrt och fri från tvål, bonvax och fett.

Bruksanvisning:

Rör om färgen noga. Påför 2-3 strykningar beroende på underlag och kulör. Påföres jämnt och fylligt.

Appliceringsmetod:	Bred lackpensel och/eller filtrulle för släta ytor. Efterstryk med pensel vid applicering med roller för att undvika struktur i färgfilmen. Applicering med spruta skall utföras av yrkeskunnig.
Rekommenderad förbrukning:	6-8 m ² /liter per strykning
Rekommenderad filmtjocklek:	45-55 µm per strykning
Viskositet:	200-230 cP
Litervikt:	Ca. 1,2
Torrhalt (volym %):	Ca. 36
Torktider (23 °C, 50 % R.H.):	Dammtorr: ca. 2 timmar Övermålningsbar: min 8 timmar Brukstorr: 24 timmar Färgen uppnår full slitstyrka först 3-4 veckor efter applicering.
Glans (v/ 60 °):	Matt (4) Halvblank (40) Blank (75)
Förtunning / rengöring:	Vatten. Rengöring med såpa och vatten.
Emballage/baser:	Matt: 0,68 liter och 2,7 liter A-, B- och C-bas. 0,75 liter och 3 liter standardkulör 100-Vit. Halvblank: 0,68 liter och 2,7 liter A-, B- och C-bas. 9 liter A-bas och B-bas. 0,75 liter och 3 liter standardkulör 100-Vit. Blank: 0,68 liter, 2,7 liter och 9 liter A-bas. 0,68 liter och 2,7 liter B-bas och C-bas. 0,75 liter och 3 liter standardkulör 100-Vit.
Avfallshantering:	Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.
Anmärkningar:	Lagras och fraktas frostfritt. Baser skall brytas före användning. För att undvika eventuella nyansskillnader bör emballage med olika produktionsnummer blandas före användning. Temperaturen i luft och underlag skall vara högre än +10 °C vid användning. Lägre temperatur, högre luftfuktighet och applicering av större mängd än vad som rekommenderas kommer att förlänga torktiden avsevärt. Undvik att tvätta golvet första veckan efter applicering. Färgen behöver 3-4 veckor för att uppnå full slitstyrka.
Ytterligare information:	Det är utarbetat säkerhetsdatablad för produkten EU gränsvärde för produkten (kat. A/i): 140 g/l (2010). Produkten innehåller max. 92 g/l VOC

Revisions datum: 2018-02-16