

## Yunik Golvlack 40 och 80



### Produktdatablad

Beskrivning:	Fyllig, oljebaserad lack för inomhusbruk. Ger en vacker gyllene, halvblank (glans 40) eller blank (glans 80), yta.
Användning:	Används till nylackering och underhåll av alla typer av trägolv, med moderat slitage och lättare belastning. Kan användas till både obehandlade och tidigare lackerade golv. Kan inte användas på golv, som är lackerat med vattenbaserade lacker.
Gör så här:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Underlaget skall vara rent, torrt, fast och fritt från såp- och vaxrester</li><li>• Tidigare lackade golv mattslipas</li><li>• Bonade golv rengöres noggrant, alt. renslipas</li><li>• Avlägsna slipdammet noggrant</li><li>• Tvätta med målartvätt</li><li>• Eftertvätta med spädd ättiksyra (2 dl 24%-ig ättiksyra till 10 l vatten)</li><li>• På tidigare lackade ytor och obehandlad ek kontrolleras vidhäftning och utseende på en liten provyta.</li><li>• Applicera lacken flödigt minst 3 gånger med flat lackpensel eller korthårig roller, mellanslipa lätt mellan strykningarna</li><li>• Sörj för god luftväxling och ventilation</li></ul>
Tekniska data:	
Glans:	halvblank, 40 blank, 80
Densitet:	0,9 kg/l
Torrhalt:	halvblank: ca. 48% vikt blank: ca. 53% vikt
Sträckförmåga:	10-12 m <sup>2</sup> /l/strykning
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Dammtorr: 3 timmar Övermålningsbar: ca. 16 timmar Genomhärdad: 2-3 dygn
Arbetsförhållanden:	min. +10 °C och max 80% relativ luftfuktighet
Förtunning:	Max 10 % alifatisk lacknafta
Rengöring av verktyg:	Alifatisk lacknafta och därefter med målartvätt
Förvaring:	svalt, frostfritt och väl tillslutet
Miljöinformation:	Flytande färgrester och tvättvätska, utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal återvinningsstation.
Tips och goda råd	<ul style="list-style-type: none"><li>• Golvet bör inte tvättas eller belastas med tunga eller spetsiga saker den första veckan</li><li>• Kvistar och kådrika ytor avfettas med cellulosaförtunning före applicering av Yunik Golvlack</li></ul>

April 2013

**DAY-system ab**  
Grönkullen, SE-517 33 Bollebygd  
Tel. 033-700 26 00 - Fax. 033-700 26 10

